



M25 EPOSSIDICO TRASP. PER GRANITO

Mastice per esterno

A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Mastice epossidico semiliquido trasparente per incollaggi di graniti e pietre in genere esposti all'esterno. Il forte potere adesivo, la grande resistenza chimica, la durezza, la flessibilità e la stabilità agli agenti atmosferici lo rendono indispensabile per l'incollaggio di graniti e pietre speciali che debbano rimanere perennemente all'esterno. Il mastice per granito e marmo per esterno mantiene il suo potere incollante perché agisce per contatto, non ha tensioni superficiali ed ha una assoluta stabilità chimica e termica. Può essere utilizzato anche su pietre umide, metalli ferrosi, alluminio, vetro e per la manutenzione ed il rifacimento di pavimentazioni. E' possibile la colorazione con max. 5% di coloranti in pasta per poliestere.

B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Resina epossidica modificata
Peso specifico:	1,16 ± 0,05
Colori disponibili:	Incolore
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :

* Il supporto deve essere privo di polvere e grassi.

D) AVVERTENZE:

- * Miscelare accuratamente il mastice con il catalizzatore.
- * Evitare l'uso di una dose errata di catalizzatore.
- * Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5 °C.
- * Conservare in luogo fresco ed asciutto.



E) LAVORAZIONE :



**20% in peso (5:1 in volume) Catalizzatore liquido C07
potlife 35' ± 5' a 20° C (100gr. di massa)**



**applicazione a spatola
applicazione a pennello**



< 6 h a 20° C.



15-20' a 1 mt.

F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

* Con diluente nitro o da lavaggio.

G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :

Normali operazioni di levigatura e lucidatura

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.