



# R43 POLICRISTAL LIQUIDO

## Mastice trasparente incolore

### A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Mastice liquido per marmi pietre e graniti a base di resina poliesteri completamente incolore e stabile alla luce anche nel tempo. Particolarmente adatto per l'incollaggio invisibile, per lavori artistici e di precisione. Per l'incollaggio e la stuccatura di marmi bianchi senza che si verifichino aloni, per il trattamento delle lastre in travertino e per la sigillatura delle cavernosità senza annullarne le caratteristiche estetiche. E' possibile additarlo con pigmenti madreperla o coloranti in pasta per poliesteri.

### B) NOTE TECNICHE

<b>Composizione:</b>	Resina poliesteri insatura
<b>Peso specifico:</b>	1,1 ± 0,05
<b>Colori disponibili:</b>	Trasparente incolore
<b>Dati di sicurezza:</b>	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

### C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :

\* Il supporto deve essere privo di polvere e grassi e perfettamente asciutto.

### D) AVVERTENZE:

- \* Miscelare accuratamente il mastice con il 1-3% di induritore liquido.
- \* Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore.
- \* Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
- \* Conservare in luogo fresco ed asciutto.



R43 POLICRISTAL LIQUIDO

Scheda N

R43

**E) LAVORAZIONE :**



1-3% induritore liquido C09 potlife > 15' a 20° C



applicazione a spatola



< 90' a 20° C.



4-5' a 1 mt.

**F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :**

\* Con diluente nitro o da lavaggio.

**G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :**

**Su spessori sottili è necessario attendere almeno 10 ore prima di passare alle normali operazioni di levigatura e lucidatura.**

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità' del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.