



R59 POLICRISTAL SOLIDO

Mastice trasparente incolore

A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Mastice solido per marmi pietre e graniti a base di resina poliesteri completamente incolore e stabile alla luce anche nel tempo. Particolarmente adatto per l'incollaggio invisibile, per lavori artistici e di precisione. Per l'incollaggio e la stuccatura di marmi bianchi senza che si verifichino aloni. Idoneo per la ricostruzione di parti mancanti di pietre pregiate.

E' possibile additarlo con pigmenti madreperla o coloranti in pasta per poliesteri.

B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Resina poliesteri insatura
Peso specifico:	1,13 ± 0,05
Colori disponibili:	Trasparente incolore
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :

* Il supporto deve essere privo di polvere e grassi e perfettamente asciutto.

D) AVVERTENZE:

- * Miscelare accuratamente il mastice con il 1-3% di induritore liquido.
- * Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore.
- * Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
- * Conservare in luogo fresco ed asciutto.



R59 POLICRISTAL SOLIDO

Scheda N

R59

E) LAVORAZIONE :



1-3% induritore liquido C09 potlife > 9' a 20° C



applicazione a spatola



< 40' a 20° C.



4-5' a 1 mt.

F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

* Con diluente nitro o da lavaggio.

G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :

Su spessori sottili è necessario attendere almeno 10 ore prima di passare alle normali operazioni di levigatura e lucidatura.

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità' del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A

42100 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Uff. Comm.le Italia: 42100 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819

International Department: 42100 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 - Fax +39 0522 512446

Stabilimento: 42025 Cavriago - Via Nizzola, 5 - Tel. +39 0522 371818 - Fax +39 0522 575110

Stabilimento: 06074 Perugia - Via Trasimeno Ovest, 159/Z/13 - Tel. +39 075 518611 - Fax +39 075 5186125

CAPITALE SOC. € 557.820,00 - R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357