

S40 STANDARD GRIGIO

STUCCO PER USI GENERALI

Descrizione

Stucco di uso generale semi-rigido, a base di resine poliestere insature e cariche minerali.

Caratteristiche Principali

- facile da applicare
- buona durezza
- elevata resistenza ad agenti chimici

Applicazioni consigliate

S40 è uno stucco formulato per la stuccatura a spatola di una varietà di superfici, eccellente per manufatti in vetroresina dove spesso si lavora in verticale. S40 trova impieghi ottimali nella:

- stuccatura di manufatti in legno e vetroresina
- eliminazione di imperfezioni

Induritori

S40 è uno stucco bicomponente, da miscelare accuratamente con lo specifico induritore in pasta C10 (Perossido di Benzoile).

Rapporto di catalisi

Lo stucco S40 va miscelato ad una percentuale di induritore che tenga conto della temperatura dell'ambiente, mai inferiore a 5°C, in cui si effettua la lavorazione.

Catalisi e Temperatura	Induritore In Pasta C10
fra 5 e 10° C	3,0%
fra 10 e 20 °C	2,0%
oltre 20 °C	1,0%

Non eccedere tali percentuali, dosi eccessive di induritore possono provocare macchie di perossido in fase di finitura.

Proprietà fisiche

Colore grigio
Gel time a 20°C 4 ± 1 min. con indur. in pasta C10
Peso Specifico 1,83 ± 0,10 kg/lit

Proprietà Meccaniche

A prodotto applicato, lo stucco assumerà proprietà meccaniche che variano in funzione della temperatura a cui si è effettuata la lavorazione. Le caratteristiche misurate a 20°C sono:

Stucco per usi generali S40		Induritore in Pasta C10
Ritiro Lineare	%	0,250
Durezza Shore D	D	65
Picco Esotermico	°C	-
Tempo min. carteggiatura	min	40

Imballi

Lo stucco per usi generali S40 viene fornito in

- barattoli da 125, 500, 750 ml
- lattine da 4 litri
- fustini da 28 kg netti.

Stoccaggio

Conservare nei recipienti originali chiusi, a temperature inferiori a 20°C, non esposti a fonti di calore o alla luce del sole. In queste condizioni il prodotto ha una stabilità di 2 anni dalla data di spedizione.