



# S48 SPECIAL ROSSO

## Stucco per metalli flessibile

### A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Stucco di uso generale flessibile consigliato per superfici ampie e soggette a vibrazioni e sollecitazioni. E' di pasta molto tixotropica, morbido da applicare e non dà adito a colature su superfici verticali. E' molto resistente alla maggioranza dei solventi e agli alcali e acidi diluiti. Resiste egregiamente oltre i 100° C. senza subire distorsioni o modificazioni.

### B) NOTE TECNICHE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Composizione:</b>       | Resine poliestere insature e cariche minerali |
| <b>Peso specifico:</b>     | 1.82 ± 0,1                                    |
| <b>Colori disponibili:</b> | Rosso   |
| <b>Dati di sicurezza:</b>  | Fare riferimento alla scheda di sicurezza     |

### C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :



- \* Ferro, lamiera d'acciaio, plastiche (poliesteri rinforzato con fibre di vetro)
- \* Vernici Originali o vecchie verniciature ben consolidate



- \* Pulire bene la superficie da trattare con Antisil V09 e assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere
- \* Su fondi o smalti carteggiare e pulire la superficie prima di stuccare.

### D) AVVERTENZE:

- \* Miscelare accuratamente lo stucco con il 1-3% di induritore in pasta. Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore perche' potrebbero generarsi macchie di perossido in fase di verniciatura.
- \* Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
- \* Conservare in luogo fresco ed asciutto.



**E) LAVORAZIONE :**



**1-3% induritore in pasta potlife 3-5' a 20° C.**



**applicazione a spatola**



**< 30' a 20° C.**



**4-5' a 1 mt.**



**P60-P120 sgrossatura  
P180-P220 rifinitura**

**F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :**

\* Con diluente nitro o da lavaggio.

**G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :**

**Primer A14, A15  
Stucco Spray F18  
Fondo Isopol F09  
Fondo Acrilico F04, F16, F02  
Fondo Acrilico Colorabile F06**

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità' del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.