



# TIXO

## Mastice solido per marmi e pietre

### A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Mastice per marmo in pasta tixotropica per applicazioni verticali e per riparazioni di materiali già posti in opera. Una volta indurito prende tutte le caratteristiche del marmo e può essere lavorato con i normali attrezzi e macchinari usati per il marmo stesso. Il prodotto ha ottime adesività su tutte le pietre naturali, come marmo, granito, onice e ceramica.

E' molto scorrevole e si applica più facilmente dei mastici normali facendo risparmiare un 20% sulla mano d'opera. Può essere colorato facilmente usando coloranti in pasta per poliestere.

### B) NOTE TECNICHE

<b>Composizione:</b>	Resina poliestere insatura e cariche minerali
<b>Peso specifico:</b>	1,76 ± 0,1
<b>Colori disponibili:</b>	Vari
<b>Dati di sicurezza:</b>	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

### C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :

\* Il supporto deve essere privo di polvere e grassi e perfettamente asciutto.

### D) AVVERTENZE:

- \* Miscelare accuratamente il mastice con il 1-3% di induritore in pasta.
- \* Evitare l'uso di una dose eccessiva di induritore.
- \* Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
- \* Conservare in luogo fresco ed asciutto.



**TIXO**

**Scheda N**

**T++**

**E) LAVORAZIONE :**



**1-3% induritore in pasta C10 potlife > 3' a 20° C**



**applicazione a spatola**



**< 30' a 20° C.**



**4-5' a 1 mt.**

**F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :**

\* Con diluente nitro o da lavaggio.

**G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :**

**Normali operazioni di levigatura e lucidatura**

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità' del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.