

# GAF02 ACRIFILLER 2K HS

## CARATTERISTICHE GENERALI E IMPIEGO

Convertitore per la preparazione di fondi acrilici a due componenti alto solido, adatto per lavori nuovi e di riparazione. È di rapidissimo indurimento e facile da carteggiare. Non assorbe e conferisce alle vernici di finitura una brillantezza uniforme ed elevata. Buona adesione su acciaio, laminati in poliesteri, stucchi poliesteri e legno.

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI




**Acciaio:** le superfici vanno preparate mediante carteggiatura o meglio sabbatura a metallo bianco, asportando completamente l'eventuale calamina. Lo sgrassaggio va effettuato con V09 Antisil.

Nel caso di lavorazioni in continuo per le quali diventa impossibile la carteggiatura o nel caso di manufatti inquinati superficialmente da lubrificanti di laminazione (oli, stearati, saponi), occorre prevedere un loro lavaggio a più stadi con adatti detergenti.

**Laminati in poliestere, stucchi poliestere e legno:** carteggiatura con carta abrasiva e trattamento con V09 Antisil, assicurandosi che le superfici siano asciutte e prive di siliconi, cere, grassi e sostanze estranee in genere.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO






GAF02 Acrifiller 2K HS  
Induritore CP007  
Diluenti DUN01

peso	volume	Pot life a 20°C
1.000	1000	
200	300	> 30 min
100-200	100-200	

## SISTEMA DI VERNICIATURA

### Applicazione a spruzzo

	Viscosità di applicazione a 20°C DIN 4	20-52 sec
	Diametro ugello	1,5-1,8 mm normale; 1,4-1,8 mm HVLP
	Pressione aria	2-4 bar normale; 2-2,5 bar HVLP
	Appassimento a 20°C	15 min
Spessore finale consigliato (2-3 mani)		150-210 µm
Resa teorica a 180 µm		2,5 m <sup>2</sup> /l – 1,5 m <sup>2</sup> /Kg
Residuo secco		75,23%

Si sconsiglia l'applicazione a temperature inferiori ai 5°C.

## ESSICCAZIONE

Ad aria a 20°C



Fuori tatto	1-2 ore
In profondità	3-4 ore



## GAF02 ACRIFILLER 2K HS

A forno a 60°C



Cottura a 60°C

30-40 min

### PREPARAZIONE ALLA SOVRAPPLICAZIONE

Carteggiatura rotorbitale a secco con carta P320-P400  
 Carteggiatura manuale ad umido con carta P600-P1000

### PRODOTTI PER LA SOVRAPPLICAZIONE

Può essere sovrapplicato con prodotti di finitura quali:

- Purmix
- Acrymix
- Basemix
- Smalti doppio strato ad acqua

*Le informazioni, i dati tecnici e i suggerimenti forniti sono conformi alle nostre esperienze e prove. Assicuriamo la costanza della qualità dei nostri prodotti. In ogni caso non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo non possiamo assumere nessuna responsabilità sui risultati ottenuti. Raccomandiamo che siano effettuate delle prove preliminari alla produzione nelle concrete situazioni di verniciatura e utilizzo.*



Consultare la scheda di sicurezza: GAF02