



F31 2K HS PRIMER PLUS

Fondo riempitivo bicomponente

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Apprêt bi-composant à haut pouvoir garnissant pour n'importe quelle finition. Facile à appliquer sur tous les types de support comme les anciennes peintures, les mastics en tous genres, les tôles, la fibre de verre. Séchage rapide et ponçage facile. Il n'absorbe pas et il donne aux vernis de finition une brillance haute et uniforme.

La valeur limite de COV (composés organiques volatiles), conformément à la Réglementation 2004/42, pour la sous-catégorie IIB (c), dont ce produit fait partie, est de 540 g/l. La valeur de COV de ce produit prêt à l'emploi est inférieure à 540 g/l.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition	Résines hydroxydes, pigments, charges minérales et solvants
Poids spécifique	1,6 ± 0,1
Couleurs disponibles	Gris
Données de sécurité	Voir fiche de sécurité

C) PREPARATION DU SUPPORT:



*Tôle, tôle galvanisée, laminés en polyesters, bois, mastics polyester, etc

*Anciennes finitions, y compris celles en bi-couche



*Poncer au papier abrasif P180-P220.

*Dégrossir soigneusement la surface à traiter avec de l'Antisil V09 et veiller à ce qu'elle soit sèche et sans traces de silicone, cire, graisses ni matières étrangères en général.

D) ATTENTION:

- * Respecter les temps de desolvantation entre deux couches en fonction de la dilution et de la température.
- * Diluer le produit à 20% avec un diluant pour apprêts acryliques pour l'utiliser comme isolant.
- * Ne pas utiliser le produit à des températures inférieures à 5°C.
- * Garder en lieu frais et sec



F31 2K HS PRIMER PLUS

Fondo riempitivo bicomponente

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Fondo bicomponente con alto potere riempitivo, per ogni tipo di finitura. Di facile applicazione su ogni tipo di supporto come vecchie verniciature, stucchi vari, lamiera, vetroresina.

E' di rapido essiccamento e facile da carteggiare. Non assorbe e conferisce alle vernici di finitura una brillantezza uniforme ed elevata.

Il valor limite di VOC, in accordo alla Normativa 2004/42, per questo prodotto appartenente alla sottocategoria IIB(c) è 540 g/l. Il VOC di questo prodotto pronto uso è inferiore ai 540 g/l.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition	Resine ossidrilate, pigmenti, cariche minerali e solventi
Poids spécifique	1,6 ± 0,1
Coleurs disponibles	Grigio
Données de sécurité	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) PREPARATION DU SUPPORT:



*Lamiera, lamiera zincata, laminati in poliesteri, legno, stucchi poliestere, ecc.

*Vecchie finiture comprese quelle doppio strato.



*Carteggiare con carta abrasiva P180-P220.

*Pulire bene la superficie da trattare con Antisil V09 e assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere.

D) ATTENTION:

- * Rispettare i tempi di appassimento tra una mano e l'altra a secondo della diluizione e della temperatura.
- * Per utilizzare il prodotto come isolante diluire al 20% con diluente per fondi acrilici.
- * Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
- * Conservare in luogo fresco ed asciutto.

**E) MODE D'EMPLOI:****5:1 (13% en poids) durcisseur C31 pot-life > 30' à 20°C.****0-20% avec diluant D10-D11
50"-20" DIN 4 mm à 20°C.****1,5-1,8 mm 2-4 bars
2-3 = 150-210 microns****3h a 20°C.
20-30' a 60°C.****9-12' a 1 mt.****P320-P400****P600-P1000****F) NETTOYAGE DES OUTILS:**

* Avec un diluant cellulosique ou de nettoyage.

G) RECOUVRABILITÉ

**Laques de finition bi-composants
Peintures bi-couche à solvant
Peintures bi-couche hydrosolubles**

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.



F31 2K HS PRIMER PLUS

fiche :

F31

E) MODE D'EMPLOI:**5:1 (13% in peso) catalizzatore C31 norm. potlife > 30' a 20°C.****0-20% con diluente D10-D11
50"-20" DIN 4 mm a 20°C.****1,5-1,8 mm 2-4 bar
2-3 = 150-210 micron****3h a 20°C.
20-30' a 60°C.****9-12' a 1 mt.****P320-P400****P600-P1000****F) NETTOYAGE DES OUTILS:**

* Con diluente nitro o da lavaggio.

G) RECOUVRABILITÀ**Smalti di finitura bicomponenti
Smalti doppio strato a solvente
Smalti doppio strato ad acqua**

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.