

# GSS07 SINTOMIX BRUSH

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN UND GEBRAUCH

Bindemittel für die Zubereitung von synthetischen, mit Pinsel aufzutragenden Glanzdecklacken. Guter Glanz. Gutes Aussehen. Sehr gute Verteilung. Hohe Beständigkeit gegen Farbumschlägen. Gute Witterungsbeständigkeit. Einfach zu benutzen. Geeignet zum Lackieren von Gegenständen aus Holz und Metall, auch wenn strengen klimatischen Bedingungen ausgesetzt, für Baugewerbe, Einrichtungssektor und Boots- und Segelsport, wie Fenster & Türen, Rollläden, Geländer, Zäune, Heizkörper, Gartenmöbel, Holzwände, Außenborder und Überstrukturen von Booten und Yachten.

## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES




**Stahl:** Die Oberflächen sind durch Schmirgeln oder Sandstrahlen bis zum weißen Metall vorzubereiten, indem man etwaigen Rost und Zunder ganz entfernt. Zum Entfetten ist V09 Antisil zu benutzen.

Man kann folgende Grundierungen benutzen:

- GSA02 Sintomix PR FZ
- GSA03 Sintomix PR IND
- Synthetische Rostschutzmittel

**Holz:** Ein geeignetes Holzschutzimprägniermittel oder GV03 Vinilmix Glossy, verdünnt im Verhältnis 1:1, verwenden und dann eine Schicht passende Grundierung auftragen.

## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES



GSS07 Sintomix Brush + Farbpasten  
 Verdünner für Spritzlackierung DS001  
 Verdünner für Auftragung mit Pinsel oder Rolle  
 DS001

### Gewicht/Volumen

1000  
 100-200  
 0-50


Das Produkt ist gebrauchsfertig. Man kann max. 5 % des Verdünners DS001 Sintomix Brush benutzen.

## LACKIERSYSTEME

*Auftragung mit Pinsel oder Rolle*

2 Schichten im Abstand von 24 Stunden.

### *Spritzlackierung*



Auftragungsviskosität bei 20°C TF 4

25-30 s



Düsendurchmesser Spritzpistole Standard

1,2-1,4 mm

Luftdruck Spritzpistole Standard

3-3,5 bar

Empfohlene Enddicke (2 Schichten)  
 Theoretischer Ergiebigkeitswert bei 50 µm  
 Nichtflüchtiger Anteil

Mindestens 50 µm  
 11m<sup>2</sup>/l - 11 m<sup>2</sup>/kg  
 62,7%

## TROCKNUNG

Lufttrocknung bei 20°C



Staubfrei  
 Klebefrei  
 Durchgehärtet

60 min  
 5-6 Stunden  
 24-48 Stunden



# GSS07 SINTOMIX BRUSH

*Die Informationen, technischen Daten und gelieferten Tipps entsprechen unserer Erfahrung und den ausgeführten Versuchen. Wir gewährleisten die konstante Qualität unserer Produkte. Da die Anwendungsbedingungen sich unserer Kontrolle entziehen, können wir keine Haftung für die erzielten Resultate übernehmen. Wir empfehlen, vor der Aufnahme der Produktion bei den konkreten Lackier- und Einsatzbedingungen Versuche auszuführen.*



Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt: GSS07