



## C08 INDURITORE LIQUIDO

### Für Polyesterharze

#### A) BESCHREIBUNG UND EINSATZBEREICH:

Flüssiges Peroxyd zur Benutzung mit kobaltbeschleunigten Polyesterharzen. Gestattet im Vergleich zum pastenförmigen Härter C10 längere Bearbeitungszeiten.

#### B) TECHNISCHE DATEN:

Zusammensetzung:	Flüssiges organisches Peroxyd
Spezifisches Gewicht:	1,1 ± 0,05
Erhältliche Farben:	Farblos
Sicherheitsdaten:	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt.

#### C) VERARBEITUNG:

Mischung im Gewichtsverhältnis 2%, kann bei tiefen Temperaturen um 3 % erhöht bzw. bei hohen Temperaturen um 1 % verringert werden.

#### D) HINWEISE:

\* Miscelare accuratamente l'induritore con il prodotto da polimerizzare ed evitare l'uso di una dose eccessiva perche' potrebbero generarsi macchie in fase di verniciatura.

Die technischen Informationen und Tipps entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität des Produkts. Da sich die Anwendungsbedingungen jedoch unserer Kontrolle entziehen, übernehmen wir keine Haftung für die erzielten Resultate.