



## C08 INDURITORE LIQUIDO

Per resine poliesteri

### A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Perossido liquido da utilizzarsi con resine poliesteri accelerate con cobalto. Consente di ottenere tempi di utilizzo più lunghi rispetto all'induritore in pasta C10.

### B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Perossido organico liquido
Peso specifico:	1,1 ± 0,05
Colori disponibili:	Incolore
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

### C) LAVORAZIONE:

Rapporto di miscelazione 2% in peso, aumentabile al 3% in presenza di basse temperature e riducibile al 1% nelle alte.

### D) AVVERTENZE:

\* Miscelare accuratamente l'induritore con il prodotto da polimerizzare ed evitare l'uso di una dose eccessiva perché potrebbero generarsi macchie in fase di verniciatura.

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.