



**P30**  
**POLIFIBRE MF AMC**  
**ADESIVO RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO**

**Descrizione**

Adesivo con viracoloro, a base di resine poliestere insature e fibre di vetro.

**Caratteristiche Principali**

- Applicazione con macchine automatiche
- buona adesione
- buona flessibilità
- ritiro contenuto

**Applicazioni consigliate**

Per adesioni generali, in vtr, trova impiego ottimale in :

- assemblaggio di manufatti in vtr
- riempimento angoli e curve a medio raggio

**Induritori**

Liquidi ed in Pasta

**Rapporto di catalisi**

Miscelare con una percentuale di induritore che tenga conto della temperatura dell'ambiente in cui si effettua la lavorazione. Non lavorare a temperature inferiori a 5°C.

**Proprietà**

A prodotto applicato, reagirà in funzione del tipo di induritore impiegato e della temperatura a cui si è effettuata la lavorazione. Le caratteristiche, valutate a 20°C, sono riportate nella tabella seguente.

Induritori	Gel time
2% (MEKP) B180 / M50	40 ± 3'
2% (BPO) Pasta	18 ± 3'

**Adesivo P30**

Proprietà	u.m.	valore
Colore	-	azzurro
Peso Specifico	kg/L	1.3 ± 0.1

**Imballi**

P30 viene fornito in :

- fusti da 250 kg netti .
- fustini da 25 kg netti .

**Stoccaggio**

Conservare nei recipienti originali chiusi, a temperature inferiori a 20°C, non esposti a fonti di calore o alla luce del sole. In queste condizioni il prodotto ha una stabilità di 1 anno dalla data di produzione

<sup>2</sup> Prova DSC a 20°C/min in N<sub>2</sub>, ISO 11357

<sup>3</sup> Prova DMA, ASTM D648-01